

Стеклоткань

стеклоткань ровинговая для производства стеклопластиков
кострукционного назначения

Обозначение продукта	РТ 560-100	
Технические характеристики		
	Единица измерения	Требования
Тип стекла		Е
Поверхностная плотность	г/м ²	560±5%
Массовая доля влаги, не более	%	0,2
Линейная плотность, основа/уток	текс	(1200/600)±5%
Ширина рулона*	см	100
Количество нитей на 10 см, основа/уток	шт.	30/30
Разрывная нагрузка при стандартных условиях, основа/уток	Н/50 мм	9720/9720
Код замасливателя		350

* другая ширина по запросу

Указания по безопасности	Токсикологически безвреден, не проникает в лёгкие.
Токсикологические свойства	
Упаковка	Рулоны по одному, герметично запакованные в полиэтиленовую плёнку, на поддоне
Хранение	В оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте (влажность должна составлять не более 60-80%); исключить попадание прямого солнечного света.

