

Стеклосетка

сетка стеклянная строительная

Обозначение продукта

GW 545 4x5-160-100-050

Технические характеристики

	Единица измерения	Требование	Метод испытания
Тип стекла		E	
Поверхностная плотность	г/м ²	160-10/+5%	ISO 3374
Размер ячейки	мм	4x5	DIN 53851
Ширина сетки*	см	100,0±1,5	ISO 5025
Поверхностная обработка		щелочестойкая	
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%	18,0±2,0	
Разрывная нагрузка при стандартных условиях: - по основе - по утку	N/5 см N/5 см	не менее 1800 не менее 1800	ISO 4606
Снижение разрывной нагрузки после обработки комбинированным раствором в течении 28 суток -по основе -по утку	% %	не более 50 не более 50	ГОСТ P54963-2012
Снижение разрывной нагрузки после обработки комбинированным раствором в течении 24 часов -по основе -по утку	% %	не более 40 не более 40	

* другая ширина и длина по запросу

Указания по безопасности

Токсикологические свойства

Токсикологически безвреден, не проникает в лёгкие.

Упаковка

Рулоны в картонной коробке, на поддоне

Хранение

В оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте.

